

MALLA ELECTROSOLDADA

Conformada por grafiles de sección circular I Superficie de altorrelieves

FICHA TÉCNICA

www.sidocsa.com



MALLA ELECTROSOLDADA

Conformada por grafiles de sección circular I Superficie de altorrelieves

DESCRIPCIÓN

Material compuesto de grafil, fabricada en paneles mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. La malla consiste principalmente en una serie de grafiles longitudinales y transversales que forman ángulos rectos entre sí y soldados en los puntos de intersección. Las intersecciones soldadas brindan agarre para la resistencia al corte.

APLICACIONES

Destinadas para ser usadas en; pisos, losas y pavimentos como refuerzo en construcciones de concreto y en construcciones relacionadas.

NORMA

Norma técnica Colombiana NTC-5806 Alambre de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto. La cual es una versión modificada (MOD) de la norma ASTM A1064 / A1064 M Standard specificaction for Steel wire and welded wire reinforcement, plain and deformed, for concrete.

CERTIFICACIONES



NTC 5806 : 2019
ALAMBRE DE ACERO LISO Y
GRAFILADO Y MALLAS
ELECTROSOLDADAS PARA
REFUERZO DE CONCRETO



RESOLUCIÓN 1019 : 2024
ALAMBRE DE ACERO LISO,
GRAFILADO Y MALLAS
ELECTROSOLDADAS, PARA
REFUERZO DE CONCRETO
QUE SE FABRIQUEN, IMPORTEN
O COMERCIALICEN EN
COLOMBIA




CERTIFICADO Nº SC446 - 1



DESIGNACIÓN, DIMENSIONES Y CUANTÍA DE REFUERZO PRINCIPAL PARA MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR CON GRAFIL.

Designación	Diámetro		Separación		N° de barras por malla		Longitud pelos		Peso	Cuantía principal	Especificaciones
	Long	Transv	Long (a)	Transv (b)	Long	Transv	Long (c)	Transv (d)	Nominal	Nominal	de empaque
	mm	mm	mm	mm	6,00 m	2,35 m	mm	mm	Kg	cm²/ml	(unidades)
XY-084	4,0	4,0	150	250	16	24	125	50	15,1	0,84	60
XY-158	5,5	4,0	150	250	16	24	125	50	23,5	1,58	60
XY-221	6,5	4,0	150	250	16	24	125	50	30,6	2,21	40
XX-084	4,0	4,0	150	150	16	40	75	50	18,8	0,84	60
XX-106	4,5	4,5	150	150	16	40	75	50	23,8	1,06	60
XX-131	5,0	5,0	150	150	16	40	75	50	29,3	1,31	40
XX-159	5,5	5,5	150	150	16	40	75	50	35,5	1,59	40
XX-188	6,0	6,0	150	150	16	40	75	50	42,2	1,88	30
XX-221	6,5	6,5	150	150	16	40	75	50	49,6	2,21	30
XX-257	7,0	7,0	150	150	16	40	75	50	57,4	2,57	25
XX-295	7,5	7,5	150	150	16	40	75	50	65,9	2,95	20
XX-335	8,0	8,0	150	150	16	40	75	50	75,1	3,35	15
XX-378	8,5	8,5	150	150	16	40	75	50	84,7	3,78	10





REPORTE DE CALIDAD

Propiedades mecánicas

Propiedad	[MPa] Mín.				
Resistencia a la tracción	550				
Resistencia a la fluencia	485				

Resistencia al corte en la soldadura

Condiciones dimensionales	Resistencia al corte		
Grafil más pequeño ≥ D 5.5	≥ 241 N * A mayor		
Área mayor≥ 40%			
Grafil más pequeño ≥ D 5.5	Promedio ≥ 3600 N		
Área mayor < 40%			
Grafil diámetro menor < D 5.5	0.25 * A menor * Fy		

A mayor = área nominal del grafil más grueso en mm²

A menor = área nominal del grafil más pequeño en mm²

Fy = Resistencia a la fluencia del grafil para malla.

CARACTERÍSTICAS MALLA ELECTROSOLDADA SIDOC S.A.S





REPORTE DE CALIDAD

En este documento se reporta los resultados de los ensayos efectuados sobre cada lote de producción incluyendo; propiedades mecánicas, resistencia al corte en la soldadura, masa lineal y ensayos dimensionales de los grafiles y mallas electrosoldadas

IDENTIFICACIÓN

Cada paquete de paneles planos de malla electrosoldada, cuenta con una etiqueta con la siguiente información:

- Nombre del fabricante.
- Descripción del material.
- Lote de fabricación o número de identificación del ensayo del lote. Inicia con la letra M mayúscula seguida de un número consecutivo.
- Designación.
- País de origen.

La etiqueta de identificación debe ser legible, veraz y completa, a su vez se colocará en un lugar visible, de fácil acceso y disponible al momento de la comercialización.





Figura 2. Etiqueta de identificación producto terminado.

